

429

Laque brillante hydrodiluable à base d'alkyde de soja

Cdt en blanc et neutre : 0,9L - 2.25 L

Teinte(s) : Ral, Afnor, 1000 teintes et normalisées

PRÉSENTATION :

Édition : avr-10

Finition brillante haut de gamme polyvalente pour tous supports usuels du bâtiment en travaux neufs ou d'entretien formulée à base d'huile végétale estérifiée - Existe en version anti corrosion

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 7b2

PRINCIPALES QUALITÉS :

Faible taux de C.O.V., faible impact sur l'environnement, légère odeur d'alcool, recouvrable en 8h. Bel aspect brillant, haute opacité, ne jaunit pas.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Murs, huisseries, bois, décoration, métaux peints, anciennes peintures adhérentes, etc..

NE PAS UTILISER :

Sur fonds alcalins bruts, sur supports humides, en plein soleil ou sur un support surchauffé.

A une température < 5% et hygrométrie > 75 %, sans dilution appropriée au support.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en poids	Extrait sec en volume	Brillance
Thixo	1,25	49%	36%	80% à 60°

Rendement théorique par couche sur support lisse : 10 à 12 m²/Litre.

Épaisseur du film sec / couche recommandée : 40µm

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE (Selon DTU 59.1) :

Lessivage, dépeussierage, reprise éventuelle des fissures, élimination de la rouille sur métal.

Application d'une couche de Tassili ou Biocryl Primaire . Séchage : 4 à 6 heures.

Application d'une couche d'Orphéo 423 sur métal . Séchage : 3 heures.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

Possibilité de mise à la teinte : gamme 905.

DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Brosse
Eau	10%	5%	5 à 10% selon teintes et porosité du support

SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
1heure	2 heures	mini 6 heures

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

Conservation : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A. : siège social - 4 rue Léon TALMY 27 290 PONT AHTHOU tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif, Commercial, Laboratoire et Expédition : 3, bd Eugène Marie 27 800 BRIONNE tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07