



BIOCRYL vernis 428

Derivery S.A.

4, rue Leon Talmy 27290 PONT AUTHOU
Tél: 02 32 43 74 00 / Fax:02 32 43 74 06

● **CODE N°: V428**

● **DEFINITION :**

Vernis int/ext à base d'huile végétale estérifiée
en phase aqueuse, applicable en direct bois
peintures anciennes ou récentes, plastiques

● **DESTINATION :**

- Subjectiles recommandés
Supports précités exposés en ambiance rurale, urbaine
ou industrielle peu agressive, convenablement préparés.

- | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Intérieur | <input checked="" type="checkbox"/> | Extérieur | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Travaux neufs | <input checked="" type="checkbox"/> | Maintenance/Renovation | <input checked="" type="checkbox"/> |

● **ATMOSPHERE OU MILIEU :**

- | | | | |
|----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Rural | <input checked="" type="checkbox"/> | Urbain | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Maritime | <input type="checkbox"/> | Industriel | <input checked="" type="checkbox"/> |

● **CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT (20°C. 65 % H.R.)**

■ Couleur(s): Incolore
■ Viscosité : * Thixotrope
■ Point éclair: Non concerné
■ Diluant(s) d'application: Eau douce
■ Aspect du film sec: Satin
■ Masse volumique: * 1,00 g / cm ³ .
■ Extrait sec. * En poids: 35% En volume: 35%
■ Proportion de mélange: Non concerné
■ Maturation avant emploi: Non concerné
■ Durée pratique d'utilisation: Non concerné

● **PROPRIETES PRINCIPALES :**

Faible taux de C.O.V. - Séchage rapide.
Hydrodiluable / sans odeur.
Très faible impact sur l'environnement

● **MISE EN ŒUVRE :**

- Préparation de surface :
Brossage, égrenage, éventuellement lessivage.
Elimination par tout moyen des anciennes peintures non adhérentes
- Application :
Brosse : 0 à 5%
Rouleau : 0 à 5%
Pistolet : Pneumatique : 5 à 10 %

● **CONDITIONNEMENT :**

2,5L

● **CLASSIFICATION AFNOR (NFT 36 005)**

- Famille : ■ Classe :

■ Rendement théorique: (Selon le matériel d'application) * 10 m ² / litre en moyenne.
■ Epaisseur du film sec recommandée / couche: * 30 à 35 µm sec.
■ Séchage: Hors poussière : 30 minutes Sec au Toucher : 1 heure Dur à cœur : 24 heures Etuvage : 10 minutes à 50 °C Après 10 minutes d'évaporation.
■ Recouvrable par : Lui même
■ Délai de recouvrement: Minimum: 12 heures Maximum: non concerné
■ Précautions d'emploi: La température du support doit être supérieure de 3 °C à celle du point de rosée et inférieure à 30 °C Le support doit être propre et débarrassé de tous dépôts
■ Conservation: 1 an en emballage d'origine non ouvert Craint le gel.
■ Date de mise à jour : 2 juillet 2009 Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

■ Ces caractéristiques concernent les couleurs mentionnées, et le mélange dans le cas de produits bi-composant.

● **HYGIENE ET SECURITE :** Fiche de données de sécurité sur simple demande